ЭКСТРАКЦИЯ РЗЭ(III) СМЕСЯМИ 1-ФЕНИЛ-3-МЕТИЛ-4-БЕНЗОИЛ-5-ПИРАЗОЛОНА И АМИДОВ 2-ФОСФОРИЛФЕНОКСИУКСУСНЫХ КИСЛОТ

© 2019 г. А. Н. Туранов^{1, *}, В. К. Карандашев², Д. В. Баулин³, В. Е. Баулин^{3, 4}, А. Ю. Цивадзе³

¹Институт физики твердого тела РАН, Россия, 142432 Черноголовка Московской обл., ул. Академика Осипьяна, 2

²Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН, Россия, 142432 Черноголовка Московской обл., ул. Академика Осипьяна, 6

³Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский пр-т, 31, корп. 4

⁴Институт физиологически активных веществ РАН, Россия, 142432 Черноголовка Московской обл., Северный пр-д, 1

*e-mail: turanov@issp.ac.ru

Поступила в редакцию 17.04.2018 г.

После доработки 06.07.2018 г.

Принята к публикации 15.08.2018 г.

Изучена экстракция ионов РЗЭ(III) из хлоридных растворов смесями 1-фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолона и амидов 2-фосфорил-феноксиксусных кислот в органических растворителях. Наблюдаемый значительный синергетический эффект связан с образованием гидрофобных смешано-лигандных комплексов РЗЭ(III). Определена стехиометрия экстрагируемых комплексов, рассчитаны константы экстракции. Рассмотрено влияние состава водной фазы, природы органического растворителя и строения амидов 2-фосфорилфеноксиксусных кислот на эффективность извлечения ионов РЗЭ(III) в органическую фазу.

Ключевые слова: РЗЭ(III), экстракция, 1-фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолон, амиды 2-фосфорилфеноксиксусных кислот, синергизм

DOI: 10.1134/S0044457X19030206

ВВЕДЕНИЕ

Экстракционные методы широко используются для извлечения, концентрирования и разделения ионов редкоземельных элементов (РЗЭ) [1]. Для повышения степени извлечения ионов металлов из водных растворов часто используют смеси экстрагентов, дающие синергетический эффект — неаддитивное увеличение коэффициентов распределения ионов элементов [2]. Синергетический эффект обнаружен при экстракции РЗЭ(III) смесями хелатообразующих кислотных реагентов, таких как β-дикетоны, 4-ацилпиразолоны, 3-фенил-4-бензоил-5-изоксазолон с нейтральными донорно-активными экстрагентами [3–18]. Экстракция РЗЭ(III) растворами 1-фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолона (НР) возрастает в присутствии нейтральных фосфорорганических соединений [19–21], диалкил- и дифенилсульфоксидов [22, 23], оксидов карбамоилметилфосфинов [22, 24], тетраоктилдигликольамида [24], краун-эфиров [25], фосфорилсодержащих каликсаренов [26–30].

В последнее время растет интерес к использованию амидов фосфорилсодержащих феноксиксусных кислот в качестве экстрагентов [31]. Представляет интерес оценить возможность использо-

вания таких соединений в качестве добавки при экстракции РЗЭ(III) растворами НР.

Цель настоящей работы — исследование влияния строения амидов 2-фосфорилфеноксиксусных кислот I–IV на эффективность экстракции РЗЭ(III) смесями этих соединений и 1-фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолона в органических растворителях.

I–IV

I, R₁ = R₂ = C₈H₁₇; II, R₁ = H, R₂ = C₉H₁₉

III, R₁ = H, R₂ = CH₂Ph; IV, R₁ = H, R₂ = Ph

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез соединений I–IV описан в [31]. 1-Фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолон марки “х. ч.” (Вектон) использовали без дополнительной

Рис. 1. Зависимость коэффициентов распределения Eu(III) при его экстракции изомольными смесями амида I и НР в толуоле от мольного соотношения экстрагентов в органической фазе, [НР] + [L] = 0.01 моль/л, рН 2.70.

очистки. Оксид дифенил(дибутилкарбамоилметил)фосфина (V) синтезировали по методике [32]. В качестве органических растворителей использовали хлороформ, 1,2-дихлорэтан, четыреххлористый углерод, толуол и циклогексан марки “х. ч.” или “ч. д. а.” без дополнительной очистки. Растворы экстрагентов в органических растворителях готовили по точным навескам.

Исходные водные растворы хлоридов РЗЭ готовили растворением соответствующих солей в воде с последующим добавлением растворов HCl до требуемой концентрации. Постоянную ионную силу полученных растворов (0.1 М) поддерживали с помощью NaCl. Концентрация каждого из РЗЭ(III) в исходных водных растворах составляла 2×10^{-6} моль/л. Все используемые реактивы соответствовали марке “х. ч.”.

Опыты по экстракции проводили в пробирках с притертыми пробками при температуре $22 \pm 1^\circ\text{C}$ и соотношении объемов органической и водной фаз 1 : 1. Контакт фаз осуществляли на роторном аппарате для перемешивания со скоростью вращения 60 об./мин в течение 1 ч. Предварительно было установлено, что этого времени достаточно для установления постоянных значений коэффициентов распределения РЗЭ (D_{Ln}).

Концентрацию РЗЭ(III) в исходных и равновесных водных растворах определяли масс-спектральным методом с ионизацией пробы в индуктивно-связанной плазме с использованием масс-спектрометра X-7 (Thermo Electron, США) по ранее описанной методике [33]. Концентрацию РЗЭ(III) в органической фазе определяли после двукратной реэкстракции 1 М раствором HCl. Ве-

личину D_{Ln} рассчитывали как отношение концентраций РЗЭ(III) в равновесных органической и водной фазах. Погрешность определения D_{Ln} не превышала 5%. Величину рН равновесных водных фаз определяли с использованием рН-метра “рН 150” со стеклянным электродом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что РЗЭ(III) экстрагируются растворами НР в органических растворителях в виде 1-фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолонатов, сольватированных молекулой НР [22, 34], в результате протекания реакции

где символы (в) и (о) относятся к компонентам водной и органической фаз соответственно; $K_{\text{Ln,НР}}$ – константа экстракции РЗЭ растворами НР. Предварительно было установлено, что РЗЭ(III) практически не экстрагируются 0.02 М растворами НР в толуоле при рН < 2.3 (значения D_{Ln} не превышают 10^{-2}). Однако при экстракции РЗЭ(III) смесями соединений I (L) и НР извлечение этих ионов в органическую фазу значительно возрастает. Наиболее заметно синергетический эффект проявляется при мольном соотношении I : НР = 1 : 3 (рис. 1). Наблюдаемый синергетический эффект может быть связан с образованием в органической фазе смешанолигандных комплексов LnP_3L , что приводит к увеличению гидрофобности экстрагируемых комплексов РЗЭ(III).

Эффективность извлечения РЗЭ(III) в органическую фазу смесью НР и амида I возрастает с увеличением значения рН равновесной водной фазы (рис. 2). При этом угловой наклон зависимости $\lg D_{Ln}$ –рН близок к 3 для всех РЗЭ(III), что соответствует переходу трех ионов H^+ в водную фазу в процессе экстракции.

Для определения стехиометрического соотношения РЗЭ(III) : амид I в экстрагируемых комплексах РЗЭ(III) использовали метод сдвига равновесия. При постоянной концентрации НР в органической фазе и постоянном значении рН водной фазы тангенс угла наклона зависимости $\lg D_{Ln}$ – $\lg[L(I)]$ близок к 1 (рис. 3), что соответствует извлечению комплексов с соотношением РЗЭ(III) : L = 1 : 1. Такое же стехиометрическое соотношение получено при экстракции всех других РЗЭ(III) смесями НР и соединений II–IV. При извлечении смесями НР и оксида октил(фенил)-N,N-диизобутилкарбамоилметилфосфина (КМФО) отмечено образование комплексов с соотношением РЗЭ(III) : КМФО = 1 : 1 [22], тогда как при экстракции Eu(III) смесями НР и триоктилфосфинооксида (ТОФО) в хлороформе получено соотношение Eu(III) : ТОФО = 1 : 2 [22]. Уменьшение числа лигандов I–IV в экстрагируе-

Рис. 2. Зависимость коэффициентов распределения РЗЭ(III) при их экстракции смесью амида I (0.005 моль/л) и НР (0.03 моль/л) в толуоле от величины рН равновесной водной фазы.

Рис. 3. Зависимость коэффициентов распределения РЗЭ(III) от концентрации амида I в толуоле, содержащем 0.03 моль/л НР, рН 2.0.

мых комплексах РЗЭ(III) может быть связано с большей дентатностью фосфорилсодержащих амидов I–IV по сравнению с таковой для ТОФО.

При постоянной концентрации амида I в органической фазе и постоянной величине рН водной фазы тангенс угла наклона зависимости $lg D_{Ln} - lg[HR]$ бли-

Рис. 4. Зависимость коэффициентов распределения РЗЭ(III) от концентрации НР в толуоле, содержащем 0.005 моль/л амида I, pH 2.0.

зок к 3 (рис. 4), что соответствует извлечению комплексов с соотношением РЗЭ(III) : $P^- = 1 : 3$. Такое же стехиометрическое соотношение получено при экстракции РЗЭ(III) смесями НР и амидов II–IV.

С учетом найденных стехиометрических коэффициентов межфазное распределение ионов РЗЭ(III) в процессе их экстракции растворами смесей НР и фосфорилсодержащих амидов I–IV может быть описано уравнением:

где $K_{\text{Ln,HP,L}}$ – константа экстракции РЗЭ(III) в виде смешанолигандных комплексов. Образование таких комплексов в органической фазе в результате вытеснения молекулы НР из координационной сферы комплекса $\text{LnP}_3\text{НР}$ может быть описано уравнением:

где $\beta_{\text{НР,L}}$ – константа образования смешанолигандных комплексов РЗЭ(III). Взаимосвязь $K_{\text{Ln,HP,L}}$ и $\beta_{\text{НР,L}}$ выражается как

$$\beta_{\text{НР,L}} = K_{\text{Ln,HP,L}} / K_{\text{Ln,HP}}. \quad (4)$$

Зависимость коэффициентов распределения РЗЭ(III) от равновесных концентраций компонентов в органической и водной фазах при экс-

тракции смесями НР и фосфорилсодержащих амидов может быть выражена как

$$D_{\text{Ln}} = K_{\text{Ln,HP,L}} [\text{НР}]_{(о)}^3 [\text{L}]_{(о)} [\text{H}^+]_{(в)}^{-3}. \quad (5)$$

Константы экстракции РЗЭ(III) смесями НР и фосфорилсодержащего амида I в толуоле и константы образования смешанолигандных комплексов РЗЭ(III), рассчитанные методом наименьших квадратов по уравнениям (5) и (4), представлены в табл. 1. Видно, что значения $K_{\text{Ln,HP}}$ увеличиваются с ростом атомного номера (Z) РЗЭ. Это связано с увеличением устойчивости комплексов РЗЭ(III) с жесткими (по Пирсону) лигандами по мере увеличения плотности заряда ионов Ln^{3+} вследствие уменьшения их ионных радиусов с ростом Z [35]. Значения $K_{\text{Ln,HP,L}}$ увеличиваются в ряду РЗЭ(III) от La(III) до Sm(III), а затем наблюдается немонокотное изменение величин $K_{\text{Ln,HP,L}}$, связанное с проявлением тетрадного эффекта при экстракции РЗЭ(III) [36, 37]. Такой же характер зависимости $K_{\text{Ln,HP,L}}-Z$ отмечался при экстракции РЗЭ(III) смесями НР с оксидом дибутил(N,N -дибутилкарбамоилметоксиметил)фосфина [24].

Величина синергетического эффекта $SC = = D(D_L + D_{\text{НР}})^{-1}$ (D_L , $D_{\text{НР}}$ и D – коэффициенты распределения РЗЭ(III) при экстракции соединениями I, НР и их смесью соответственно) определяется устойчивостью смешанолигандных ком-

плексов РЗЭ(III) и зависит от концентрации соединений I и НР в органической фазе:

$$SC = \beta_{\text{НР,L}} [\text{НР}]_{(o)}^{-1} [\text{L}]_{(o)}. \quad (6)$$

При постоянных концентрациях соединений I и НР в органической фазе величина синергетического эффекта уменьшается в ряду РЗЭ(III) от La(III) к Lu(III) (табл. 1). Такой же характер зависимости $SC-Z$ отмечался при экстракции РЗЭ(III) смесями НР с оксидом дибутил(N,N-дибутилкарбамоилметоксиметил)фосфина [24] и фосфорилсодержащим каликс[6]ареном [29].

Влияние структуры фосфорилсодержащих амидов I–IV на эффективность экстракции РЗЭ(III) смесями этих соединений и НР рассмотрено путем сопоставления величин D_{Ln} , определенных в одинаковых экспериментальных условиях (рис. 5). N,N-диалкилзамещенный реагент I увеличивает экстракцию РЗЭ(III) растворами НР более заметно, чем вторичный N-алкиламид II. Природа заместителей при атоме азота оказывает существенное влияние на эффективность экстракции РЗЭ(III) смесями этих соединений и НР. Увеличение величин D_{Ln} в ряду соединений IV < III < II связано, по-видимому, с уменьшением электроотрицательности заместителей при атоме азота, сопровождаемым увеличением основности реагента и ростом его комплексообразующей способности. Подобная зависимость наблюда-

Таблица 1. Константы равновесия и величины синергетического эффекта в системе РЗЭ(III)–НР–амид I–толуол

Ln(III)	lg $K_{Ln,HP}$ [24]	lg $K_{Ln,HP,L}$	lg $\beta_{\text{НР,L}}$	lg SC^*
La	-5.56 ± 0.03	0.54 ± 0.03	6.10 ± 0.03	5.32
Ce	-4.83 ± 0.03	1.33 ± 0.03	6.16 ± 0.03	5.38
Pr	-4.36 ± 0.03	1.67 ± 0.03	6.03 ± 0.03	5.25
Nd	-4.08 ± 0.04	1.78 ± 0.04	5.86 ± 0.04	5.09
Sm	-3.48 ± 0.03	2.18 ± 0.03	5.66 ± 0.03	4.88
Eu	-3.35 ± 0.03	2.16 ± 0.03	5.51 ± 0.03	4.73
Gd	-3.44 ± 0.04	1.95 ± 0.04	5.39 ± 0.04	4.61
Tb	-3.17 ± 0.03	2.06 ± 0.03	5.32 ± 0.03	4.45
Dy	-3.06 ± 0.04	2.02 ± 0.04	5.08 ± 0.04	4.30
Ho	-3.07 ± 0.03	1.91 ± 0.03	4.98 ± 0.03	4.20
Er	-2.94 ± 0.03	1.91 ± 0.03	4.85 ± 0.03	4.07
Tm	-2.67 ± 0.03	2.02 ± 0.03	4.69 ± 0.03	3.91
Yb	-2.43 ± 0.04	2.12 ± 0.04	4.55 ± 0.04	3.77
Lu	-2.46 ± 0.03	2.09 ± 0.03	4.55 ± 0.03	3.77

*[НР] = 0.03 моль/л, [I] = 0.005 моль/л, pH 2.0.

лась при экстракции Am(III) оксидами карбамоилметилфосфинов [38].

Сопоставление коэффициентов распределения РЗЭ(III) в процессе их экстракции смесями НР с соединениями I–IV и смесью НР с КМФОВ

Рис. 5. Экстракция РЗЭ(III) и Y(III) 0.03 М растворами НР в толуоле, содержащими 0.005 моль/л амидов I–IV и КМФОВ V, pH 2.0.

Рис. 6. Экстракция РЗЭ(III) и Y(III) смесями амида I (0.005 моль/л) и НР в циклогексане (1), CCl_4 (2), толуоле (3), ди-хлорэтане (4) и хлороформе (5). Концентрация НР, моль/л: 1 – 0.007, 2–5 – 0.03, pH 2.0.

(рис. 5) показало, что соединение I является более эффективной донорно-активной добавкой в экстракционной системе, содержащей НР, чем КМФО V.

Природа органического растворителя оказывает существенное влияние на эффективность экстракции РЗЭ(III) смесями НР и амидов I–IV. Так, при экстракции растворами НР и соединения I величины D_{Ln} возрастают в ряду хлороформ < 1,2-дихлорэтан < толуол < CCl_4 < циклогексан по мере снижения полярности органических растворителей (рис. 6). Подобная тенденция наблюдалась при экстракции смесями хелатообразующих реагентов и нейтральных фосфорорганических соединений [7, 39, 40].

Представленные данные показали, что экстракция ионов РЗЭ(III) 1-фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолоном значительно увеличивается в присутствии фосфорилзамещенных амидов I–IV. Синергетический эффект связан с образованием гидрофобных смешанолигандных комплексов РЗЭ(III) LnP_3L . Структура фосфорилзамещенных амидов оказывает существенное влияние на их экстракционную способность. N,N-диалкилзамещенный реагент I является более эффективной донорно-активной добавкой в экстракционной системе, содержащей 1-фенил-3-метил-4-бензоил-5-пиразолон, чем КМФО V.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Работа выполнена в рамках Государственного задания 2018 г. ИФТТ РАН, ИПТМ РАН, ИФХЭ РАН и ИФАВ РАН и при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант №18-29-24069 мк).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михайличенко А.И., Михлин Е.Б., Патрикеев Ю.Б. Редкоземельные металлы. М.: Металлургия, 1987. 232 с.
2. Ягодин Г.А., Каган С.З., Тарасов В.В. и др. Основы жидкостной экстракции. М.: Химия, 1981. 400 с.
3. Золотов Ю.А., Кузьмин Н.М. Экстракция металлов ацилпиразолонами. М.: Наука, 1977. 140 с.
4. Rao L., Xia Y., Rapko B.M., Martin P.F. // Solvent Extr. Ion Exch. 1998. V. 16. P. 913.
5. Satake S., Tsukahara S., Suzuki N. // Solvent Extr. Ion Exch. 1999. V. 17. P. 259.
6. Shu S.K., Chakravorty V., Reddy M.L.P., Ramamohan T.R. // Talanta. 2000. V. 51. P. 523.
7. Bond A.H., Dietz M.L., Chiarizia R. // Ind. Eng. Chem. Res. 2000. V. 39. P. 3442.
8. Pavithran R., Reddy M.L.P. // Anal. Chim. Acta. 2005. V. 536. P. 219.
9. Hasegawa Y., Tsusima S., Noro J., Kusakabe S. // Solvent Extr. Ion Exch. 2006. V. 24. P. 663.
10. Odashima T., Satoh S., Sato T., Ishii H. // Solvent Extr. Ion Exch. 1995. V. 13. P. 845.
11. Maroun E., Arichi J., Goetz-Grandmont G.J. // Sep. Purif. Technol. 2007. V. 53. P. 259.

12. *Kitatsuji Y., Meguro Y., Yoshida Z. et al.* // Solvent Extr. Ion Exch. 1995. V. 13. P. 289.
13. *Petrova M.A., Kurteva V.B., Lubenov L.A.* // Ind. Eng. Chem. Res. 2011. V. 50. P. 12170.
14. *Okamura H., Hirayama N., Morita K. et al.* // Anal. Sci. 2010. V. 26. P. 607.
15. *Petrova M.A.* // J. Chem. Eng. Data. 2010. V. 55. P. 5791.
16. *Reddy M.L.P., Luxma Varma R., Ramamohan T.R. et al.* // Radiochim. Acta. 1995. V. 69. P. 55.
17. *Sahu S.K., Chakravorty V., Reddy M.L.P. et al.* // Radiochim. Acta. 1999. V. 85. P. 107.
18. *Umetani S., Freiser H.* // Inorg. Chem. 1987. V. 26. P. 3179.
19. *Reddy M.L.P., Damodaran A.D., Mathur J.N. et al.* // J. Radioanal. Nucl. Chem. 1995. V. 198. P. 367.
20. *Zhao J., Meng S., Li D.* // J. Chem. Technol. Biotechnol. 2006. V. 81. P. 1384.
21. *Mukai H., Umetani S., Matsui M.* // Solvent Extr. Ion Exch. 2003. V. 21. P. 73.
22. *Santhi P.B., Reddy M.L.P., Ramamohan T.R., Damodaran A.D.* // Solvent Extr. Ion Exch. 1994. V. 12. P. 633.
23. *Atanassova M., Dukov I.* // J. Solution Chem. 2009. V. 38. P. 289.
24. *Turanov A.N., Karandashev V.K., Kharlamov A.V., Bondarenko N.A.* // Solvent Extr. Ion Exch. 2014. V. 32. P. 492.
25. *Dukov I.L.* // Solvent Extr. Ion Exch. 1992. V. 10. P. 637.
26. *Tashev E., Atanassova M., Varbanov S. et al.* // Sep. Purif. Technol. 2008. V. 64. P. 170.
27. *Atanassova M., Lachkova V., Vassiliev N. et al.* // J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2007. V. 58. P. 173.
28. *Atanassova M., Vassilev N., Tashev E. et al.* // Sep. Sci. Technol. 2016. V. 51. P. 49.
29. *Varbanov S., Tashev E., Vassiliev N. et al.* // Polyhedron. 2017. V. 134. P. 135.
30. *Atanassova M., Kurteva V.* // RSC Advances. 2016. V. 6. P. 11303.
31. *Turanov A.N., Karandashev V.K., Baulin V.E. et al.* // Russ. J. Inorg. Chem. 2016. V. 61. № 3. P. 377. [Туранов А.Н., Карандашев В.К., Баулин В.Е. и др. // Журн. неорган. химии. 2016. Т. 61. № 3. С. 396.]
32. *Туранов А.Н., Карандашев В.К., Харитонов А.В. и др.* // Журн. общ. химии. 1999. Т. 69. № 7. С. 1109.
33. *Turanov A.N., Karandashev V.K., Baulin V.E., Tsvetkov E.N.* // Russ. J. Inorg. Chem. 1995. V. 40. № 11. P. 1854. [Туранов А.Н., Карандашев В.К., Баулин В.Е., Цветков Е.А. // Журн. неорган. химии. 1995. Т. 40. № 11. С. 1926.]
34. *Jordanov V.M., Atanassova M., Dukov I.L.* // Sep. Sci. Technol. 2002. V. 37. P. 3349.
35. *Nash K.L., Jensen M.P.* // Sep. Sci. Technol. 2001. V. 36. P. 1257.
36. *Peppard D.F., Mason G.W., Lewey S.* // J. Inorg. Nucl. Chem. 1969. V. 31. P. 2271.
37. *Михайличенко А.И.* // Радиохимия. 1975. Т. 17. № 3. С. 352.
38. *Чмутова М.К., Литвина М.Н., Прибылова Г.А. и др.* // Радиохимия. 1995. Т. 37. № 5. С. 430.
39. *Akiba K., Wada M., Kanno T.* // J. Inorg. Nucl. Chem. 1981. V. 43. P. 1031.
40. *Шмидт В.С., Рыбаков К.А., Рубисов В.Н.* // Радиохимия. 1982. Т. 24. № 1. С. 25.