

УДК 539

## СУПЕРПРОТОНИКИ – НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© 2020 г. В. В. Гребенев<sup>a</sup>, \*, И. П. Макарова<sup>a</sup>, Е. В. Селезнева<sup>a</sup>,  
В. А. Коморников<sup>a</sup>, \*\*, И. С. Тимаков<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Федеральный научно-исследовательский центр  
“Кристаллография и фотоника” Российской академии наук”, Москва, 119333 Россия

\*e-mail: vadim.grebenev@gmail.com

\*\*e-mail: v.a.kom@mail.ru

Поступила в редакцию 24.11.2019 г.

После доработки 10.01.2020 г.

Принята к публикации 14.01.2020 г.

Одно из самых быстроразвивающихся направлений в области альтернативных источников энергии – водородная энергетика. Топливные элементы, основным компонентом которых является протонообменная мембрана, обеспечивают прямое преобразование химической энергии в электрическую. Перспективными материалами для создания протонообменных мембран топливных элементов и других электрохимических устройств являются кристаллы-суперпротоники. С целью получения новых кристаллов-суперпротоников  $M_mH_n(AO_4)_{(m+n)/2} \cdot yH_2O$  ( $M = K, Rb, Cs, NH_4, AO_4 = SO_4, SeO_4, HPO_4$ ) и модификации свойств известных соединений проведены исследования многокомпонентных водно-солевых ростовых систем. Определены условия роста ряда новых суперпротоников и изучены закономерные связи их структуры и свойств.

**Ключевые слова:** суперпротонники, протонная проводимость, структурный анализ, водородные связи, фазовые переходы.


**DOI:** 10.31857/S1028096020070092

В связи с растущими темпами энергопотребления активно ведутся исследования и разработки в области альтернативных источников энергии, и одно из самых быстроразвивающихся направлений, связанных с использованием таких источников, – водородная энергетика. Топливные элементы, основным компонентом которых является протонообменная мембрана, обеспечивают прямое преобразование химической энергии в электрическую с очень высоким КПД (теоретически до 100%). При этом они экологически безопасны и не загрязняют окружающую среду. Первые топливные элементы были разработаны для применения в космосе. В настоящее время созданы или находятся на стадии разработок топливные элементы мощностью от 1 Вт и до десятков МВт, и в недалеком будущем топливные элементы станут источником энергии для транспорта, промышленности, портативной электроники, домашнего хозяйства, во всем спектре – от батареек до стационарной автономной энергетики.

Перспективными материалами для создания протонообменных мембран топливных элементов

и других электрохимических устройств являются кристаллы-суперпротонники  $M_mH_n(AO_4)_{(m+n)/2} \cdot yH_2O$  ( $M = K, Rb, Cs, NH_4, AO_4 = SO_4, SeO_4, HPO_4$ ), обладающие при температурах 70–230°C протонной проводимостью порядка  $10^{-3}$ – $10^{-1}$  Ом $^{-1} \cdot$  см $^{-1}$  [1–8], обусловленной их структурными особенностями – формированием динамически разупорядоченных систем водородных связей [9].

С целью получения новых соединений проведены исследования многокомпонентных водно-солевых систем:  $CsHSO_4$ – $CsH_2PO_4$ – $H_2O$ ,  $Rb_3H(SO_4)_2$ – $RbH_2PO_4$ – $H_2O$ ,  $Cs_2SO_4$ – $Rb_2SO_4$ – $H_2SO_4$ – $H_2O$  (рис. 1),  $K_2SO_4$ – $Rb_2SO_4$ – $H_2SO_4$ – $H_2O$ ,  $(NH_4)_2SO_4$ – $K_2SO_4$ – $H_2SO_4$ – $H_2O$ ,  $CsHSO_4$ – $CsH_2PO_4$ – $NH_4H_2PO_4$ – $H_2O$ , определены условия воспроизведенного получения целого ряда кристаллов-суперпротоников, многие из которых получены впервые [10–12]. Исследования свойств полученных кристаллов проведены комплексом физико-химических методов. Анализ химического и фазового составов проводился методами РФА и энергодисперсионного рентгеновского



**Рис. 1.** Схематичное представление диаграммы фазовых равновесий системы  $\text{Cs}_2\text{SO}_4$ – $\text{Rb}_2\text{SO}_4$ – $\text{H}_2\text{SO}_4$ – $\text{H}_2\text{O}$ ; поверхности ликвидуса фаз: I –  $(\text{Cs}_{1-x}\text{Rb}_x)_2\text{SO}_4$ ; II –  $(\text{Cs}_{1-x}\text{Rb}_x)_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$ ; III –  $(\text{Cs}_{1-x}\text{Rb}_x)_5\text{H}_3(\text{SO}_4)_4 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ ; IV –  $\text{Cs}_{1-x}\text{Rb}_x\text{HSO}_4$  (для упрощения на диаграмме не обозначены кристаллогидраты).


микроанализа. Исследования свойств, полученных моно- и поликристаллических образцов, проводились методами поляризационно-оптической микроскопии, импедансной спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии, атомно-силовой микроскопии. Атомное строение выращенных кристаллов определялось методом структурного анализа в широком температурном интервале с использованием рентгеновского, синхротронного излучений и нейтронов.

Впервые полученные (способ получения защищен патентом [13]) кристаллы  $\text{Cs}_6\text{H}(\text{HSO}_4)_3 \cdot (\text{H}_2\text{PO}_4)_4$  (рис. 2а) уникальны по своей структуре среди суперпротонников – имеют кубическую симметрию уже при обычных условиях окружающей среды. Водородные связи в кристаллах  $\text{Cs}_6\text{H}(\text{HSO}_4)_3(\text{H}_2\text{PO}_4)_4$  образуют трехмерную структуру, которая существенным образом отличается от систем связей, ранее исследованных кристал-


лов-суперпротоников и по формированию и параметрам близка соединениям  $\text{H}_2\text{SO}_4$  и  $\text{H}_3\text{PO}_4$ , что обуславливает высокую проводимость этих кристаллов [14]. В температурном интервале 80–120°C проводимость этого соединения более чем на порядок превышает аналогичные параметры полимерных материалов.

Выращенные кристаллы  $(\text{K}_{1-x}\text{NH}_4)_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$  ( $x \geq 57\%$ ) являются уникальными, так как впервые уже при комнатной температуре полученный материал проявляет суперпротонные свойства (рис. 2б) [15]. Температурный интервал химической устойчивости и возможного применения этого соединения перекрывает температурный интервал эксплуатации протонпроводящих полимеров типа “Nafion” (DuPont, США).

Выполненные исследования кристаллов-суперпротонников  $M_m\text{H}_n(\text{AO}_4)_{(m+n)/2} \cdot y\text{H}_2\text{O}$  показали, что замещение катионов (даже несколько %) или



(а)



(б)

**Рис. 2.** Выращенные монокристаллы  $\text{Cs}_6\text{H}(\text{HSO}_4)_3(\text{H}_2\text{PO}_4)_4$  (а) и  $(\text{K}_{0.43}(\text{NH}_4)_{0.57})_3\text{H}(\text{SO}_4)_2$  (б).

групп  $\text{AO}_4$  приводит к образованию дополнительных водородных связей в структуре и может изменять кинетику формирования суперпротонных фаз, обусловливая увеличение проводимости на порядок и более [14–16].

#### БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Государственного задания ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН с использованием оборудования ЦКП

ФНИЦ (Минобрнауки, проект RFMEFI62119X0035). Исследования водно-солевых ростовых систем выполнены при поддержке РФФИ (грант № 18-32-20050).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов А.И., Шувалов Л.А., Шагина Н.М. // Письма в ЖЭТФ. 1982. Т. 36. № 11. С. 381.
2. Baranov A.I., Fedosyuk R.M., Schagina N.M., Shuvakov L.A. // Ferroelectrics Letters Section. 1984. V. 2. P. 25.  
<https://doi.org/10.1080/07315178408202428>
3. Kreuer K.-D. // Chem. Mater. 1996. V. 8. P. 610.  
<https://doi.org/10.1021/cm950192a>
4. Norby T. // Nature. 2001. V. 410. P. 877.  
<https://doi.org/10.1038/35073718>
5. Fitzgerald R. // Physics Today. 2001. V. 54(7). P. 22.  
<https://doi.org/10.1063/1.1397388>
6. Баранов А. И. // Кристаллография. 2003. Т. 48. № 6. С. 1081.  
<https://doi.org/10.1134/1.1627443>
7. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. Т. 2. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. 999 с.
8. Colomban P. // Solid State Ionics. 2019. V. 334. P. 125.  
<https://doi.org/10.1016/j.ssi.2019.01.032>
9. Макарова И.П. // Физика твердого тела. 2015. Т. 57(3). С. 433.  
<https://doi.org/10.1134/s1063783415030117>
10. Коморников В.А., Гребенев В.В., Макарова И.П. и др. // Кристаллография. 2016. Т. 61(4). С. 645.  
<https://doi.org/10.7868/S002347611604010X>
11. Коморников В.А., Тимаков И.С., Зайнуллин О.Б. и др. // Кристаллография. 2018. Т. 63(6). С. 967.  
<https://doi.org/10.1134/S0023476118060188>
12. Коморников В.А., Тимаков И.С., Зайнуллин О.Б. и др. // Кристаллография. 2019. Т. 64(6). С. 979.  
<https://doi.org/10.1134/S0023476119060109>
13. Коморников В.А., Зимина Г.В., Гребенев В.В., Макарова И.П. Патент № 2636713 от 22.12.2016.
14. Makarova I., Selezneva E., Grebenev V. et al. // Ferroelectrics. 2016. V. 500. P. 54.  
<https://doi.org/10.1080/00150193.2016.1215204>
15. Selezneva E.V., Makarova I.P., Malyshkina I.A. et al. // Acta Cryst B. 2017. V. 73. P. 1105.  
<https://doi.org/10.1107/S2052520617012847>
16. Малышкина И.А., Селезнева Е.В., Макарова И.П. и др. // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. 2019. Т. 4. С. 52.  
<https://doi.org/10.3103/S002713491904012X>

## Superprotionics – the New Materials for the Energy Efficient Technologies

V. V. Grebenev<sup>1,\*</sup>, I. P. Makarova<sup>1</sup>, E. V. Selezneva<sup>1</sup>, V. A. Komornikov<sup>1, \*\*</sup>, I. S. Timakov<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Shubnikov Institute of Crystallography of Federal Scientific Research Centre “Crystallography and Photonics” of Russian Academy of Sciences, Moscow, 119333 Russia*

\*e-mail: vadim.grebenev@gmail.com

\*\*e-mail: v.a.kom@mail.ru

One of the most rapidly developing directions in the field of alternative energy sources is hydrogen energetics. Fuel cells, the main component of which is a proton-exchange membrane, provide a direct conversion of chemical energy into electrical energy. Promising materials for the creation of proton-exchange membranes of fuel cells and other electrochemical devices are superprotionic crystals. The multicomponent water-salt growth systems have been studied in order to obtain the new superprotonic crystals  $M_mH_n(AO_4)_{(m+n)/2} \cdot yH_2O$  ( $M = K, Rb, Cs, NH_4$ ,  $AO_4 = SO_4, SeO_4, HPO_4$ ) and modify the properties of known compounds. The conditions for the growth of the number of new superprotionics were found, and relationships of their structure and properties were studied.

**Keywords:** superprotionics, proton conductivity, structural analysis, hydrogen bonds, phase transitions.